

## DESCRIPCIÓN

Las baldosas Seneca Shake son baldosas Clase C hechas a base de caucho y plástico diseñadas para proporcionar un aspecto de tablillas de cedro naturales. Las baldosas Seneca Shake están fabricadas con una formulación de vanguardia empleando polímeros de poliolefina vírgenes y reciclados.

Las baldosas Seneca Shake vienen en anchos de 6" (152 mm), 9" (229 mm) y 12" (305 mm). Tienen una longitud de 19" (183 mm), un grosor nominal de 3/8" (10 mm) y están disponibles en once (11) colores estándar.



6" (152 mm)

9" (229 mm)

12" (305 mm)

## VENTAJAS

Las baldosas Seneca Shake proporcionan un aspecto de tablillas naturales, además de las siguientes ventajas:

- Alta resistencia al impacto que brinda protección contra el granizo, la caída de ramas, tráfico peatonal, daños por hielo y nieve.
- El color de las baldosas Seneca Shake se ha añadido durante la formulación proporcionando color en todo el producto. Al igual que todos los productos para tejados, son propensas al desgaste natural.
- Las baldosas Seneca Shake tienen garantías de EcoStar de hasta 50 años.

## INSTALACIÓN

**Temperatura:** si las baldosas se han almacenado a temperaturas inferiores a 45 °F (7 °C), deberán dejarse a una temperatura superior a 45 °F (7 °C) para que vuelvan a su dimensión normal antes de la instalación. La temperatura ambiente debe ser de al menos 34 °F (1 °C) o superior.

**Sustrato:** las baldosas Seneca Shake deben instalarse solamente en cubiertas de madera contrachapada con un grosor mínimo de 1/2" (13 mm), OSB con un grosor mínimo de 7/16" (11 mm) o cubiertas de madera machihembradas con un grosor mínimo de 3/4" (19 mm). Las baldosas Seneca Shake no deben instalarse sobre materiales de tejado existentes. Antes de realizar la instalación, se deben retirar todos los materiales existentes del tejado hasta dejar despejada la cubierta.

**Pendiente:** no se recomienda instalar las baldosas Seneca Shake en pendientes inferiores a 3/12 (14 grados). En tejados con pendientes inferiores a 6/12 (27 grados), las baldosas Seneca Shake deben instalarse con una superficie expuesta de 7" (178 mm). En tejados con una pendiente de 6/12 (27 grados) o superior, las baldosas Seneca Shake pueden instalarse con una superficie expuesta de 7" (178 mm) o de 8" (203 mm).

**Membrana base:** antes de la instalación, se debe aplicar la membrana base **Glacier Guard™** a todos los rastrillos, valles, crestas, caderas, aleros y cualquier otro tipo de saliente. Luego se debe aplicar **Aqua Guard™** en la superficie restante de la cubierta.

**Elementos de sujeción:** los elementos de sujeción deben ser de acero inoxidable y con vástago anillado. Los **elementos de sujeción de EcoStar** están disponibles en formato para pistolas manuales o en bobinas para pistolas neumáticas.

## Variación de colores:

todas las baldosas Seneca Shake vienen con variaciones de sombreado. Las baldosas

de EcoStar que hayan sido solicitadas y suministradas al lugar de trabajo con un número de pedido de cliente de EcoStar se mezclan en la fábrica y no necesitan mezclarse en el sitio antes de su instalación.

El instalador siempre tiene la responsabilidad de hacer inspecciones frecuentes desde el suelo u otros puntos de observación para garantizar que se produzca un sombreado aleatorio. EcoStar no se hace responsable de corregir el aspecto de las instalaciones sin sombreado aleatorio. Los instaladores de tejados deben inspeccionar el tejado con frecuencia para evitar que el cliente quede insatisfecho.

**NOTA:** Si las baldosas de EcoStar fueron suministradas al lugar de trabajo con dos o más números de pedido de cliente de EcoStar, se deberán mezclar todas las baldosas en el sitio antes de la instalación. Puede encontrar instrucciones específicas sobre la mezcla en la sección «Resource Library» (biblioteca de recursos) del sitio [www.ecostarllc.com](http://www.ecostarllc.com). EcoStar no se hace responsable de corregir el aspecto de las instalaciones sin mezclar.

El desgaste natural producirá una mayor variación en el efecto de sombreado, incluso en baldosas que tengan un color idéntico cuando están nuevas.

**Ventilación:** se recomienda encarecidamente usar sistemas de ventilación en las crestas. Es posible usar ventilaciones tipo hongo, pero las ventilaciones para crestas proporcionan una mejor ventilación y mejoran el aspecto estético del sistema de tejado.

**Consulte la guía de instalación de las baldosas Seneca Shake para ver los detalles de la instalación.**

## ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	
Longitud	19" (483 mm)
Ancho	6" (152 mm), 9" (229 mm), 12" (305 mm)
Grosor nominal	3/8" (10 mm)
INFORMACIÓN DEL PAQUETE	
Baldosas por paquete	36
Peso por paquete	47 lb (21,32 kg)
Paquetes por palet	40
Peso por palet	1880 lb (852,75 kg)
Pies lineales por paquete	27 pies (8,23 m)
FORMULACIÓN	
Materiales	Olefina termoplástica
PROPIEDADES FÍSICAS (típicas)	
Rango de operación	-25 °F a 200 °F (-32 a 93 °C)
Resistencia a la tensión (D-412)	1500 psi (10 342 kpa)
Absorción de agua (D-570)	0 % por peso.
ESTÁNDARES APLICABLES	
Clasificado por UL como material resistente al fuego 790	Clase A y C
Clasificado por UL como material resistente a impactos 2218	Clase 4

## GARANTÍAS

EcoStar garantiza que este producto está libre de defectos materiales y de fabricación en el momento del envío desde la fábrica de EcoStar. Visite [www.ecostarllc.com](http://www.ecostarllc.com) para ver las garantías disponibles.